

Н.Я. Кузьменко, С.Н. Кузьменко, О.В. Скринник

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА [(БУТОКСИ)ТИТАНОКСИ]БОРАНОВ

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», г. Днепропетровск

Описан синтез [(бутокси)титанокси]боранов реакцией переэтерификации тетрабутоксититана борным спиртом. Выделенные олигомерные продукты представляют собой от жидких подвижных до твердых при комнатной температуре вещества, хорошо растворимые в низших спиртах, ароматических, хлорароматических и хлорированных углеводородах, кетонах, эфирах, аprotонных растворителях. Их структура подтверждена элементным и функциональным анализами, определением молекулярных масс, ИК-спектроскопией.

Аллоксисоединения ортотитановой кислоты нашли применение в качестве:


- исходных для синтеза на их основе полностью или частично замещенных производных монокарбоновых кислот для поверхностной обработки ими наполнителей [1–4];
- реагентов для получения карбофункциональных титансодержащих олигоэфироспиртов и полиуретановых пленочных покрытий на их основе [5–7];
- основы для эпоксидитановых клеев [8], огне- и термостойких лакокрасочных покрытий [9] и в ряде других направлений.

Причем, во всех случаях отмечается, что получаемые с их использованием полимерные материалы отличаются повышенной термостабильностью, более высокими характеристиками.


Представляло интерес осуществить синтез, выделить и описать аналогичные эфирам ортотитановой кислоты аллоксипроизводные титана с одновременным присутствием в структуре молекулы атома бора.

Такие олигомерные продукты были получены переэтерификацией тетрабутоксититана (ТБТ) борным спиртом (БС) при разных мольных соотношениях исходных компонентов, от 3:1 до 1:1 соответственно, по схемам:


- при соотношении ТБТ:БС=3:1 (в молях):



- при соотношении ТБТ:БС=2:1 (в молях):



- при соотношении ТБТ:БС=1:1 (в молях):



Наличие в молекуле выделенных аллоксипроизводных одновременно атомов титана и бора должно сказаться как на свойствах самих соединений, так и на свойствах полимерных материалов при последующем использовании.

Кроме того, одновременное присутствие в их структуре реакционноспособных бутоксигрупп у атома титана обусловливает возможность участия в реакциях гидролиза и переэтерификации со спиртами, кислотами и другими соединениями.

Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования использовали:

- тетрабутоксититан $\text{Ti}(\text{OC}_4\text{H}_9)_4$ по ТУ 6-09-2738.89 производства ООО «Ангара Реактив» с характеристиками: $n_D^{20}=1,4924$; $d_4^{20}=998 \text{ кг}/\text{м}^3$, мас.% ($-\text{OC}_4\text{H}_9$): вычислено – 85,91; найдено – 85,56;

- борный спирт $\text{B}(\text{OH})_3$ по ГОСТ 9656-8 производства «Бор», Приморского края, Россия. Содержание основного вещества 99,6 мас.%.

Перед применением в реакциях синтеза борный спирт сушили от адсорбированной влаги в вакуумтермошкафу при 60°C и остаточном давлении $0,05 \text{ кг}/\text{см}^2$, в течение 10 час, до прекращения изменения массы навески.

Реакцию переэтерификации осуществляли при разных мольных соотношениях в лабораторном реакторе, снабженном мешалкой, трубкой для подвода инертного газа (азота), термометром, прямым холодильником, в температурном диапазоне реакционной смеси от 115 до 130°C , до прекращения отгона побочного низ-

комолекулярного продукта реакции (бутанола). На заключительной стадии смесь вакуумировали при 120°C и давлении 1–3 мм рт.ст. до прекращения изменения массы продукта в реакторе (или коэффициента его рефракции).

Анализ выделенных олигомеров осуществляли с использованием следующих методик и приборов:

- содержание бутоксигрупп по [10];
- определение молекулярных масс с использованием прецизионного эбулиометра марки ЭП-68, в среде бутанола, согласно инструкции к прибору;
- коэффициент рефракции — на приборе ИРФ-22;
- плотность — пикнометрическим методом;
- ИК-спектры снимали на приборе Specord-80, их расшифровку осуществляли с использованием [11–14].

Физико-химические характеристики синтезированных олигомерных продуктов приведены в табл. 1. В качестве аналога для сравнения, под номером 1, приведены свойства ТБТ.

Выделенные олигомерные продукты представляют собой слегка окрашенные в светло-желтый оттенок, от жидких и прозрачных до твердых при комнатной температуре, вещества, хорошо растворимые в алифатических спиртах ряда C₁–C₄, ароматических и хлорированных углеводородах, эфирах, кетонах, аprotонных растворителях.


Результаты и их обсуждение

Как видно из данных табл. 1, при переходе от соединения 1 — тетрабутоксититана к продукту 2 — трис[три(бутокси)титанокси]борану и далее к продукту 3 — [ди(бутокси)титан(ди)окси][три(бутокси)титанокси]борану и, наконец,


к продукту 4 — [(бутокси)титан(три)окси]борану показатель рефракции возрастает с n_D²⁰=1,4820 для ТБТ до n_D²⁰=1,5112 (соединение 2) и, далее, до n_D²⁰=1,5259 (продукт 3). И этот факт наблюдается, несмотря на снижение молекулярной массы соединений, что свидетельствует о росте внутри- и межмолекулярных взаимодействий и повышении упорядоченности:

— с появлением в молекуле продукта 2 группировки =B—O—Ti=;

— с усилением влияния таких взаимодействий с появлением в продукте 3 еще более напряженной циклической группировки типа:



Такие взаимодействия возрастают еще в большей степени с появлением в молекуле продукта 4 более напряженной группировки типа:



В последнем случае, несмотря на снижение молекулярной массы продукта 4 до 173 единиц, он по физическому состоянию представляет собой уже твердое кристаллическое вещество с T_{пл.}=53°C.

Структура выделенных олигомерных продуктов подтверждена и ИК-спектральными исследованиями (табл. 2).

В ИК-спектрах выделенных олигомеров:

Таблица 1

Физико-химические константы выделенных бутоксипроизводных титана с атомом бора в структуре

№ п/п	Структурная формула	n _D ²⁰	d ₄ ²⁰ , кг/м ³	—OC ₄ H ₉ , мас. %		Ti, мас. %		Молекулярная масса		г-экв. по —OC ₄ H ₉ группам (теоретический)
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	
1	Ti(OC ₄ H ₉) ₄	1,4924	998	85,6	85,90	14,15	14,08	341	340,00	85,00
2	B—[OTi(OC ₄ H ₉) ₃] ₃	1,5112	1100	76,1	76,42	16,80	16,71	840	859,88	95,54
3		1,5380	1251	69,6	70,25	18,50	18,43	532	519,88	103,96
4		T _{пл.} =53°C		40,1	40,63	26,30	26,65	173	179,76	179,76

Таблица 2

Полосы поглощения (см^{-1}) в ИК-спектрах выделенных [(бутокси)титанокси]боранах

— полосы поглощения в области 1460 с., 1445 с., 1441 с., 1465 с., 1194 с., 1169 ср., 1165 ср., 1150 ср., 1140 ср., 830 ср., 826 ср., 834 ср., 636 ср. cm^{-1} характеризуют связь =B—O—;

— полосы поглощения в области 2359 с., 2331 с., 2322 с., 2311 с., 1114 ср., 1112 ср., 1049 сл., 1040 ср., 1049 ср., 669 с., 659 с., 657 с., 658 с. см⁻¹ характеризуют связь $\equiv\text{Ti}-\text{O}-$;

— отсутствие полос поглощения в области 867–787 см⁻¹, согласно [14], свидетельствует об отсутствии в выделенных олигомерных продуктах соединений со связью $\equiv\text{Ti}=\text{O}-\text{Ti}\equiv$;

— наличие полос поглощения в области 727 см., 723 см., 721 см., 713 см. cm^{-1} характеризует присутствие во всех выделенных продуктах деформационных колебаний $\equiv\text{CH}$ группы;

— наличие полос поглощения сильной интенсивности в области 1357, 1336, 1334, 1327 cm^{-1} свидетельствует о деформационных колебаниях $\equiv\text{C}-\text{O}-$ связи, с наложением на них ножничных колебаний $\equiv\text{CH}$ группы;

— наличие полос поглощения средней интенсивности в области 1049, 1040, 1049, 1050 cm^{-1} свидетельствует о ассиметрических колебаниях $\equiv\text{C}-\text{O}-$ связи;

— наличие полос поглощения сильной интенсивности в области 2886, 2873, 2865, 2862 cm^{-1} характерно для колебаний $-\text{CH}_2-$ группы в транс-конформации;

— полосы поглощения сильной интенсивности в области 2938, 2931, 2929 см⁻¹ характерны для валентных колебаний —CH₂— группы в ($\text{—CH}_2\text{—}$)_n радикале;

— полосы поглощения сильной и средней интенсивности в области 2964 с., 2960 с., 2960 ср., 2961 ср. см^{-1} характерны для валентных колебаний $-\text{CH}_3$ группы.

Практическое отсутствие в ИК-спектрах всех выделенных продуктов широкой полосы поглощения в области 3600–3000 см⁻¹, с максимумом при 3212 см⁻¹, свидетельствует об отсутствии как индивидуального, так и частично не-

этерифицированного БС, а также и возможных продуктов гидролиза целевых продуктов засчет групп $\equiv\text{Ti}-\text{OC}_4\text{H}_9$ по схеме:



Тем не менее, такие реакции, по-видимому, имеют место, так как в ИК-спектрах фиксируются следы таких продуктов, доля которых невелика.

Вместе с тем следует отметить, что в ряду синтезированных олигомерных продуктов 2–4, продукт 4 уже через две недели после выделения, теряет растворимость в бутаноле. Аналогичное явление отмечается и с продуктом 3, но несколько медленнее (через 1,0–1,5 месяца). По-видимому, такое явление связано с раскрытием напряженных циклов в них под действием влаги воздуха.

Таким образом:

— синтезированы, выделены и охарактеризованы продукты переэтерификации БС ТБТ при их разных мольных соотношениях;

— олигомерные продукты переэтерификации, полученные при мольном соотношении БС:ТБТ, равном 1:3 и 1:2, представляют собой жидкые продукты различной вязкости и молекулярной массы, хорошо растворимые в низших спиртах, хлорированных, ароматических углеводородах, эфирах, кетонах; продукт, полученный при мольном соотношении БС:ТБТ 1:1 — твердое вещество с $T_{\text{пл.}}=53^{\circ}\text{C}$;

— выделенные соединения, которые имеют в структуре реакционноспособные бутоксигруппы у атома титана и одновременно атомы комплексообразователи Ti и B, представляют несомненный интерес для получения на их основе различных смол и полимерных материалов с повышенным комплексом физико-механических характеристик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заявка 2752573 Франция, МПК⁶ C 07 C 57/04, С 09 D 5/00. Ненасыщенные Металлорганические производные титана и способ их получения / Riondel Alain, Camail Michel, Margaillan Andre, Vernet Jean Lonis, Humbert Maril Кавасима // Elf Atochem SA. — № 9610372; Заявл. 22.08.1996; Опубл. 27.02.1998. — 5 с.
2. Заявка 61-204278 Япония, МКИ С 09 С 3/08, С 08 К 9/04. Препарат для поверхностной обработки наполнителей / Сато Масаюки, Кобаяси Нориюки, Катаока Йоситоси //

Ниппон сода. — № 60-43690; Заявл. 07.03.1985; Опубл. 10.09.1986. — 7 с.

3. Заявка 61-57663 Япония, МКИ С 09 D 7/12, С 08 К 9/04. Титансодержащий модификатор / Ари Мото Куино, Мицумото Митио, Топука Ацуо, Кусиро Сёго, Окубо Тадахиро, Йосимото Хироаки // Харима касэй когё к.к. — № 59-181531; Заявл. 30.08.1984; Опубл. 24.03.1986. — 7 с.

4. Pilcher G. Изучение органических титанатов как промоторов адгезии // J. Coat. Technol. — 1979. Vol.51. — № 655 — Р.38-43.

5. Суворов А.Л., Кочнева М.Ф. Олигоэфиртитанаты — реагенты для получения полимерных материалов // Состояние и перспективы развития ассортимента химических реагентов для важнейших отраслей народного хозяйства и научных исследований: 3 Всесоюзное совещание по химическим реагентам. — Тез. докл. — Ашхабад. — 1989. — Т.3. — С.92.

6. Суворов А.Л., Кочнева М.Ф., Алексина В.Л. Олигоэтиленгликольфталат — реагент для получения титанорганических сложных олигоэфиров // Перспективы развития малотоннажной химии: Регион, конференция Сибири и Дальнего Востока. — Тез. докл. — Красноярск. — 1989. — С.120.

7. Кузьменко С.Н., Бурмистр М.В., Кузьменко Н.Я. Синтез и свойства карбофункциональных титансодержащих олигоспиртов с высшими алcoxисрадикалами в структуре // Вопр. химии и хим. технологии. — 2006. — № 5 — С.138-142.

8. Клеи на основе эпоксиднотитанэфирных композиций / Суворов А.Л., Дульцева Л.Д., Кочнева М.Ф., Ежова Н.Ю., Овчинникова Г.И. // Химия и физикохимия олигомеров: Тез. докл. 4^{ой} Всесоюзной конф. — Нальчик—Черноголовка. — 1990. — С.270.

9. Миков А.И., Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Федченко Н.Н. Разработка технологии производства титанорганических соединений как основы огне- и термостойких лакокрасочных материалов // Химия и физикохимия олигомеров: Тез. пленарного и стенового докладов 6^{ой} Международной конф. — Казань—Черноголовка — 1997. — Т.1. — С.60.

10. Крешков А.П. Практическое руководство по анализу мономерных и полимерных кремнийорганических соединений. — М: Госхимиздат, 1962. — 544 с.

11. Инфракрасная спектроскопия полимеров: Пер. с нем. / И. Декант, Р. Данц, В. Киммер, Р. Шмолоне. — М: Химия, 1976. — 472 с.

12. Казицина Л.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии. — М: Высш. шк., 1971. — 264 с.

13. Джардамилев Г.И., Помогайло А.Д., Шупик А.Н. Получение и реакционная способность металлорганических мономеров // Изв. АН СССР. — 1985. — № 2. — С.451-456.

14. ИК-спектры некоторых титанорганических соединений / Г.А. Семернева, А.Л. Суворов, И.А. Самарина, С.С. Спасский // Журн. прикл. спектроскопии. — 1965. — Т.3. — Вып. 6. — С.555-559.

Поступила в редакцию 23.12.2013