

УДК 666.293.522

**O.П. Рижова, С.Г. Положай, Н.Ю. Ільченко, О.Б. Гуржій**

## ІОННЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ЕМАЛЕВИХ СТЕКОЛ, ОДЕРЖАНИХ В ОКСИДНІЙ СИСТЕМІ $\text{Na}_2\text{O}-\text{BaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$

**ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро**

У роботі здійснені дослідження забарвлення емалевих стекол, які вміщують в своєму складі 25–55 мол.%  $\text{Na}_2\text{O}$ , 15–45 мол.%  $\text{B}_2\text{O}_3$ , 24–53 мол.%  $\text{SiO}_2$ , 5 мол.%  $\text{BaO}$ , найбільш поширеними іонними барвниками  $\text{CuO}$ ,  $\text{CoO}$  та  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ . Встановлені основні тенденції зміни їх колірного тону та чистоти кольору в залежності від показника кислотності-основності хімічного складу скла, які оцінювали за комплексним розрахунковим показником  $\Psi_b$ . У разі забарвлення дослідного скла купрум(II) оксидом зі збільшенням основності скла відбувається зміна кольору від синьо-зеленого ( $\Psi_b=0,57$ ,  $\lambda=491$  нм) до синьо-фіолетового ( $\Psi_b=3,83$ ,  $\lambda=400$  нм) у зв'язку зі зміщенням рівноваги  $\text{Cu}^{+}\leftrightarrow\text{Cu}^{2+}$  в бік утворення іона Купруму зі ступенем окиснення 2+ та, відповідно, збільшенням вмісту інтенсивно забарвлюючого «синього» комплексу  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_6]$ . Колір стекол, забарвлених  $\text{CoO}$ , зі збільшенням значень коефіцієнта  $\Psi_b$  змінюється від пурпурного ( $\lambda=518'-577'$  нм) до синього ( $\lambda=456-477$  нм) у зв'язку із утворенням спільно з комплексом  $[\text{Co}^{2+}\text{O}_4]$ , що забарвлює скло в синій колір, також комплексу  $[\text{Co}^{2+}\text{O}_6]$ , що забарвлює скло в рожевий колір; при змішуванні синьо-фіолетових і червоних кольорів виникають пурпурні. Для більшості дослідних стекол, забарвлених  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , колірний тон практично не залежить від значень коефіцієнта  $\Psi_b$ . Встановлено, що лише одне скло з досліджених з  $\Psi_b=0,57$  має зелений колір ( $\lambda=514$  нм), всі інші скла, які мають значення  $\Psi_b=1,02-3,83$ , забарвлені в жовтий колір ( $\lambda=569-574$  нм). Таким чином, у випадку забарвлення скла  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , чинник кислотно-основних властивостей скломатриці не є визначальним в формуванні кольору скла. Встановлені закономірності можуть бути використані при розробці безсвинцевих склоемалей, призначених для декорування ювелірних виробів з золота, срібла та міді.

**Ключові слова:** скло, емаль, кислотно-основні властивості, забарвлювальна здатність, іонні барвники.

**DOI:** 10.32434/0321-4095-2019-124-3-145-150

### ***Вступ***

Для декорування ювелірних виробів із золота, срібла та міді використовують склоемалі, які вміщують до 65%  $\text{PbO}$ . Вказані склоемалі можуть бути заглушеними та прозорими [1]. Для забарвлення прозорих склоемалей використовують, як правило, так звані «іонні барвники», до яких відносяться оксиди хімічних елементів змінної валентності ( $\text{Ni}$ ,  $\text{Co}$ ,  $\text{Cr}$ ,  $\text{Mn}$ ,  $\text{Ce}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Fe}$ ,  $\text{V}$ ,  $\text{Mo}$  та інші) [2]. При цьому найбільш поширеними іонними барвниками склоемалей різного функціонального призначення є  $\text{CuO}$ ,  $\text{CoO}$  та  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ . Вказані компоненти утворюють у склі металокисневі координаційні поліедри, харак-

тер хімічного зв'язку в яких розглядається з позиції теорії поля лігандів та які обумовлюють вибіркове поглинання світла у видимій частині спектра і, відповідно, обумовлюють забарвлення скла [3].

Колір скла в основному залежить від ступеня окиснення іонів-барвників, а також від кількості іонів Оксигену, які знаходяться в їх оточенні, тобто координаційного числа. Ступінь окиснення та координаційне число іонів-барвників залежить від хімічного складу скла (кислотності-основності), температури та окислювально-відновних умов варіння скла [4].

Враховуючи, що сполуки Плюмбуmu є ви-

соковартісними, дефіцитними та токсичними речовинами, останнім часом з'явився інтерес до використання безсвинцевих емалей. Найбільш перспективною основою для таких емалей можуть бути легкоплавкі стекла в оксидній системі  $\text{Na}_2\text{O}-\text{BaO}-\text{B}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2$  [5].

В літературі інформація про іонне забарвлення легкоплавких боросилікатних стекол достатньо обмежена. Відомі дані дають можливість тільки візуально, без будь-якої кількісної оцінювання значень колірних характеристик, прогнозувати, наприклад, що  $\text{CoO}$  надасть склу і покриттю синьо-фіолетовий колір, сполуки Хрому — жовто-зелений, а  $\text{CuO}$  — синьо-зелений.

Проте для обґрунтованого проектування та розробки практичних складів безсвинцевих емалей із заданими значеннями колірних характеристик, таких як колірний тон і чистота кольору, необхідні відомості про закономірності зміни їх значень в залежності від вмісту в хімічному складі емалевих стекол як іонних барвників, так і базових компонентів.

У зв'язку з цим мета роботи — встановити залежність колірних характеристик емалевих стекол від вмісту в їх складі іонних барвників  $\text{CuO}$ ,  $\text{CoO}$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  та базових компонентів  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{B}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ , співвідношення між якими визначають кислотно-основні властивості боросилікатних емалевих стекол.

#### **Методика експериментальних та розрахункових досліджень**

В роботі для здійснення експериментальних досліджень було обрано боросилікатні стекла, хімічний склад яких надано в табл. 1.

Таблиця 1

**Хімічний склад дослідних стекол і значення коефіцієнта  $\Psi_b$**

Номер скла	Вміст компонентів, мол. %				$\Psi_b$
	$\text{SiO}_2$	$\text{Na}_2\text{O}$	$\text{B}_2\text{O}_3$	$\text{BaO}$	
1	24,00	55,25	15,75	5,0	3,83
2	24,00	40,50	30,50	5,0	1,49
3	24,00	25,75	45,25	5,0	0,57
4	53,50	25,75	15,75	5,0	1,95
5	38,75	40,50	15,75	5,0	2,89
6	38,75	25,75	30,50	5,0	1,02

Обрані межі вмісту базових компонентів в дослідних стеклах показують, що вони є легкоплавкими та можуть бути найбільш перспективними для одержання склоемалей як для чорних, так і кольорових металів [5]. З метою забарвлення базових стекол до їх складу понад 100 мас. %

основного скла додавали один з барвників відповідно у наступній кількості: 2,0 мас.%  $\text{CuO}$ , 0,5 мас.%  $\text{CoO}$  та 1,0 мас.%  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ . Їх кількість було вибрано на основі аналізу літературних джерел [4,6].

Для приготування сировинних шихт дослідних стекол використовували тонкомелений кварцовий пісок, а також технічні сировинні матеріали марки «х.ч.»: ортоборну кислоту  $\text{H}_3\text{BO}_3$ , натрій карбонат  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ , барій карбонат  $\text{BaCO}_3$ .

Варіння стекол виконували в корундових тиглях в електричній печі з карбідокремнієвими нагрівачами при температурі 1250°C протягом 60 хв. Зразки стекол товщиною  $2 \cdot 10^{-3}$  м виготовляли виливанням готового розплаву у сталеві форми з наступним пресуванням, відпалом, шліфуванням і поліруванням. Вказані зразки розташовували на поверхні еталонного зразка білого кольору та за допомогою компаратора кольору КЦ-3 визначали у відбитому свіtlі джерела їх координати кольору ( $XYZ$ ) та колірності ( $xy$ ). Дослідження стекол у відбитому свіtlі на фоні білої поверхні обумовлено тим, що найбільш поширенна технологія декоративного емалювання ювелірних і художніх виробів з міді та інших кольорових металів передбачає нанесення двох склоемалевих покріттів: першого білого грунтового шару та наступного шару, який одержують з прозорого забарвленого скла. Тобто, зразки дослідних стекол на поверхні еталонного зразка білого кольору певною мірою моделяють склоемалеві покріття на білому грунтовому шарі. Подібна методика використовувалась [7] при визначенні покрівельної здатності фарб за коефіцієнтом контрасту  $R_b/R_w$ , який базується на вимірюванні відбиття забарвленого шару на білій  $R_w$  і чорній  $R_b$  підкладинках.

За допомогою встановлених координат колірності ( $xy$ ) та графіка МКО визначали колірний тон ( $\lambda$ , нм) і чистоту кольору ( $\rho$ , %) зразків дослідних стекол [7]. Зазначені розрахунки виконували за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми COLOUR GLASS.

Зв’язок між вказаними колірними характеристиками емалевих стекол та їх оксидним складом оцінювали за комплексним розрахунковим показником кислотності-основності хімічного складу скла. Як відомо, цей показник залежить від співвідношення між вмістом у склі основних і кислотних оксидів і для боросилікатних стекол цей показник позначається як  $\Psi_b$  та розраховується за наступною формулою [8]:

$$\Psi_{\text{в}} = (\text{R}_2\text{O} + \text{RO})/\text{B}_2\text{O}_3,$$

де  $\text{R}_2\text{O}$  – сумарний вміст у склі лужних оксидів,  $\text{RO}$  – сумарний вміст у склі лужноземельних оксидів,  $\text{B}_2\text{O}_3$  – вміст у склі бор оксиду.

За допомогою коефіцієнта  $\Psi_{\text{в}}$  можна оцінити як кислотність хімічного складу скла, так і координатний стан атомів Бору в аніонній сітці скла. Вважається, що при збільшенні значення  $\Psi_{\text{в}}$  збільшується основність хімічного складу скла та збільшується кількість атомів Бору, які знаходяться в тетраедричній координації відносно атомів Оксигену. Значення коефіцієнта  $\Psi_{\text{в}}$  для дослідних стекол наведені в табл. 1.

#### *Результати експериментів та їх обговорення*

Візуальний огляд зразків скла показав, що  $\text{CuO}$  забарвлює дослідні стекла в синьо-зелений колір,  $\text{CoO}$  – в синьо-фіолетовий колір, а  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  – в жовто-зелений колір (табл. 2). Залежно від складу скломатриці колір скла з одним і тим же барвником суттєво відрізняється. Вказане підтверджується результатами визначення колірних характеристик дослідних емалевих стекол, які наведені в табл. 2, а також кореляційним зв'язком між колірним тоном і коефіцієнтом  $\Psi_{\text{в}}$  (рисунок). Розрахунок коефіцієнта парної кореляції ( $r^*$ ) показав сильний кореляційний зв'язок між  $\lambda$  та  $\Psi_{\text{в}}$  для стекол, забарвле-

них  $\text{CuO}$  ( $r^*=-0,83$ ) і  $\text{CoO}$  ( $r^*=-0,79$ ) та слабкий – для стекол забарвлених  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  ( $r^*=0,5$ ).

Так, з даних рисунка (а) видно, що зі збільшенням значень коефіцієнта  $\Psi_{\text{в}}$  колір стекол, забарвлених  $\text{CuO}$ , змінюється від синьо-зеленого ( $\lambda=491$  нм) до синьо-фіолетового ( $\lambda=434$ ). При цьому слід зауважити, що колірний тон для скла № 1, яке за складом є найбільш основним ( $\Psi_{\text{в}}=3,83$ ), прийняли рівним 400 нм. Це обумовлено тим, що на графіку МКО відповідно до координат колірності ( $x=0,4293$ ;  $y=0,3717$ ) значення колірного тону для скла № 1 знаходитьться в діапазоні пурпурних кольорів ( $\lambda<400$  нм).

Вказані зміни колірного тону дослідних зразків скла можна пояснити наступним. В залежності від оксидного складу скла, матеріального складу шихти, окиснюально-відновлювальних умов його варки, Купрум у склі знаходиться у ступені окиснення +1 та +2. Між  $\text{Cu}^{2+}$  і  $\text{Cu}^+$  встановлюється рівновага, яка за інших рівних умов, залежить від кислотно-основних властивостей скла. Кількість  $\text{Cu}^+$ , який не забарвлює скло, може досягати 60–70% навіть в окиснювальних умовах його варіння [4].


В оксидних стеклах  $\text{Cu}^{2+}$  з Оксигеном може утворювати два комплекси:  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_4]$  з координатним числом 4, який забарвлює скло від

Таблиця 2

#### Колірні характеристики дослідних стекол

Номер скла	Барвник, колір скла	Координати кольору			Координати колірності		Колірний тон, $\lambda$ , нм	Чистота кольору, $\rho$ , %
		X	Y	Z	x	y		
1	$\text{CuO}$ , синьо-зелений	4,696	4,065	2,876	0,4293	0,3717	577*	1,2
2		6,417	5,865	2,474	0,4348	0,3974	479	1,2
3		6,272	5,825	2,291	0,4359	0,4048	491	2,3
4		6,998	6,063	3,909	0,4125	0,3572	434	0,5
5		5,409	4,562	3,923	0,3890	0,3282	448	1,0
6		5,630	5,049	2,291	0,4340	0,3892	449	0,5
1	$\text{CoO}$ , синьо-фіолетовий, пурпурний	13,93	12,60	5,070	0,4409	0,3986	456	0,5
2		5,52	5,010	1,832	0,4465	0,4052	577'	0,5
3		7,673	6,500	2,871	0,4501	0,3813	568'	3,7
4		6,749	5,904	2,505	0,4445	0,3906	572'	1,8
5		5,826	5,308	2,138	0,4389	0,3999	477	0,7
6		6,291	4,990	1,954	0,4752	0,3770	518'	8,9
1	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , жовто-зелений	61,49	59,38	16,86	0,4464	0,4311	569	20,4
2		14,49	14,23	3,415	0,4385	0,4549	572	32,7
3		14,04	13,89	4,765	0,4294	0,4248	514	8,3
4		14,52	15,80	2,596	0,4411	0,4799	568	54,2
5		14,53	15,24	2,684	0,4521	0,4657	570	50,8
6		14,57	14,33	2,84	0,4584	0,4519	574	44,6

Примечание: \*) 577' – позначення довжини хвилі в пурпурній частині колірного графіка МКО.



Залежність колірного тону ( $\lambda$ ) склопокриття від коефіцієнта  $\Psi_b$  для стекол, які забарвлені: а)  $\text{CuO}$ ; б)  $\text{CoO}$ ; в)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , де ■ і ● – позначення довжини хвилі у спектральній ділянці графіка МКО; ○ – позначення довжини хвилі у пурпурній ділянці графіка МКО

зеленого до жовто-коричневого кольору, та  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_6]$  з координаційним числом 6, який забарвлює скло в синій колір [9].

Таким чином, на колір дослідного скла, забарвленого  $\text{CuO}$ , впливають два фактори. По-перше, при збільшенні основності скла (при збільшенні значень  $\Psi_b$ ) рівновага  $\text{Cu}^+\leftrightarrow\text{Cu}^{2+}$  зсувається в бік утворення іона Купруму зі ступе-

нем окиснення +2. Тобто, фактично збільшується концентрація забарвлюючого іона. По друге, зі збільшенням основності скла теоретично повинна збільшуватись кількість чотирикоординованого «жовтого»  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_4]$ . Але в роботі [9] зафіксовано, що у силікатному склі доля координаційної форми  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_4]$  на 1–1,5 порядка менша ніж  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_6]$ . На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що при забарвленні дослідного боросилікатного скла купрум(II) оксидом відбувається зміна кольору зі збільшенням основності скла від синьо-зеленого ( $\Psi_b=0,57$ ,  $\lambda=491$  нм) до синьо-фіолетового ( $\Psi_b=3,83$ ,  $\lambda=400$  нм), у зв'язку зі зміщенням рівноваги  $\text{Cu}^+\leftrightarrow\text{Cu}^{2+}$  в бік утворення іона купруму зі ступенем окиснення +2 та, відповідно, інтенсивно забарвлюючого «синього» комплексу  $[\text{Cu}^{2+}\text{O}_6]$ .

Колір стекол, забарвлених  $\text{CoO}$  (рисунок (б)), зі збільшенням значень коефіцієнта  $\Psi_b$  змінюється від пурпурного ( $\lambda=518'-577'$  нм) до синього ( $\lambda=456-477$  нм). Вказане обумовлено тим, що Кобальт у склі має ступінь окиснення +2 і його іон утворює координаційні комплекси  $[\text{Co}^{2+}\text{O}_4]$  та  $[\text{Co}^{2+}\text{O}_6]$ , які забарвлюють скло у синій і рожевий кольори, відповідно [10]. При наявності у склі обох комплексів воно може бути забарвлене у складні пурпурні кольори, які уявляють собою суміш синьо-фіолетових і червоних кольорів.

Вказане дає підставу до припущення, що дослідні стекла, які мають значення  $\Psi_b < 1,95$  та забарвлені в складні пурпурні кольори, вмішують таку кількість «рожевого»  $[\text{Co}^{2+}\text{O}_6]$ , яка сприяє забарвленню скла у пурпурні кольори.

З графіка, наведеного на рисунку (в), видно, що для більшості дослідних стекол, забарвлених  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , колірний тон практично не залежить від значень коефіцієнта  $\Psi_b$ . Встановлено, що лише одне скло № 3 з  $\Psi_b=0,57$  має зелений колір ( $\lambda=514$  нм), всі інші стекла, які мають значення  $\Psi_b=1,02-3,83$ , забарвлені в жовтий колір ( $\lambda=569-574$  нм). Як відомо [11], скло в зелений колір забарвлює комплекс  $[\text{Cr}^{3+}\text{O}_6]$ , а комплекс  $[\text{Cr}^{6+}\text{O}_4]$  – у жовтий. У більшості хромомісних оксидних стеклах можуть існувати обидва види комплексів, причому в кислих силікатних та боросилікатних стеклах найбільш стійким ступенем окислення Хрому є +3. Комpleksy  $[\text{Cr}^{6+}\text{O}_4]$  утворюються у стеклах при значному вмісті в їх складі лужних оксидів. Тобто, лише у склі з максимальним вмістом борного ангідриду рівновага  $\text{Cr}^{3+}\leftrightarrow\text{Cr}^{6+}$  помітно зсувається в бік Хрому зі ступенем окиснення +3. Таким чином, для дослідних стекол, незважаючи

на досить великі коливання їх хімічного складу, значення їх колірного тону залишаються практично незмінними. В роботі [11] також відмічено, що кислотно-основні властивості матриці скла, забарвленої сполуками Хрому, є другорядним фактором. Можливо, такі результати пов'язані з тим, що сполуки хрому мають обмежену розчинність у склі, і цей чинник також впливає на процес формування кольору. Необхідно при цьому зауважити, що стекла, що забарвлені  $K_2Cr_2O_7$ , в порівнянні з стеклами, що забарвлені  $CuO$  та  $CoO$ , відрізняються найвищими значеннями чистоти кольору.

### **Висновки**

Для боросилікатних емалевих стекол, які вміщують в своєму складі 25–55 мол.%  $Na_2O$ , 15–45 мол.%  $B_2O_3$ , 24–53 мол.%  $SiO_2$ , 5 мол.%  $BaO$  та які забарвлені іонними барвниками  $CuO$ ,  $CoO$ ,  $K_2Cr_2O_7$ , встановлено основні тенденції зміни їх колірного тону та чистоти кольору в залежності від показника кислотності-основності хімічного складу скла. Виявлені закономірності можуть бути використані при розробці безсвинцевих склоемалей, призначених для декорування ювелірних виробів з золота, срібла та міді.

### **СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**

1. Ryzhova O., Gurzhyi O. Obtaining dyed decorative enamels for products gold, silver and copper // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol.4. – №. 5(82). – P.45–51.
2. Гулян Ю.А. Комплексная оценка ионного окрашивания стекла соединениями переходных металлов // Стекло и керамика. – 2007. – № 5. – С.7-12.
3. Гулян Ю.А. К вопросу об окрашивающих центрах в стеклах // Стекло и керамика. – 2011. – № 9. – С.23-26.
4. Коцік І., Небрежский І., Фандерлик І. Окрашивание стекла – М.: Стройиздат, 1983. – 210 с.
5. Голеус В.И. Свойства боросиликатных стеклофритт как основы для получения стеклоэмалевых покрытий // Вопр. химии и хим. технологий. – 2017. – №3. – С.47 – 52.
6. Рижкова О.П., Гуржій О.Б. Розробка декоративних емалей для виробів із золота, срібла та міді // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2016. – № 2 (4)/28. – С.55-59.
7. Джадд Д., Вышецки Г. Цвет в науке и технике. – М.: Мир, 1978. – 592 с.
8. Аннен А.А. Химия стекла. – Л: Химия, 1970. – 352 с.
9. Аткарская А.Б., Чартый П.В., Шеманин В.Г. Равновесие оксидных форм меди в цветных оптических силикатных стеклах // Стекло и керамика. – 2010. – № 1. – С.11-14.
10. Суздаль Н.В., Прохоренко О.А., Халилев В.Д. Спект-

ры поглощения щелочно-боратных стекол, окрашенных кобальтом // Стекло и керамика. – 2003. – № 3. – С.7-10.

11. Аткарская А.Б. Равновесие оксидных форм хрома в цветных оптических силикатных стеклах // Стекло и керамика. – 2011. – № 2. – С.3-7.

Надійшла до редакції 12.10.2018

### **IONIC DYEING OF ENAMEL GLASSES PREPARED IN OXIDE SYSTEM $Na_2O-BaO-B_2O_3-SiO_2$**

*O.P. Ryzhova \*, S.G. Polozhaj, N.Yu. Ilchenko, O.B. Gurzhyi  
Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro,  
Ukraine*

\* e-mail: olgaryzhova2017@gmail.com

The paper reports the dyeing of enamel glasses containing 25–55 mol.%  $Na_2O$ , 15–45 mol.%  $B_2O_3$ , 24–53 mol.%  $SiO_2$ , and 5 mol.%  $BaO$  by the most common ionic dyes,  $CuO$ ,  $CoO$  and  $K_2Cr_2O_7$ . Principal trends in changing their color tone and color purity as a function of the index of acidity–basicity of chemical glass composition were evaluated using a complex calculating index  $\Psi_e$ . In the case of dyeing of an investigated glass by copper (II) oxide, the change in the color is observed from blue-green ( $\Psi_e=0.57$ ,  $\lambda=491$  nm) to blue-purple ( $\Psi_e=3.83$ ,  $\lambda=400$  nm) with increasing glass basicity, resulted from shifting the equilibrium  $Cu^+ \leftrightarrow Cu^{2+}$  towards the formation of copper (+2) ion and, accordingly, increasing the content of complex  $[Cu^{2+}O_4]$  which colors «blue». The color of glasses dyed by  $CoO$  changed from purple ( $\lambda=518\text{--}577$  nm) to blue ( $\lambda=456\text{--}477$  nm) with increasing the values of coefficient  $\Psi_e$ , which is due to the formation of complex  $[Co^{2+}O_6]$ , that colors pink, together with the complex  $[Co^{2+}O_4]$ , that colors blue; the mixing of blue-purple and red yields purple color. For most investigated glasses dyed by  $K_2Cr_2O_7$ , color tone does not practically depend on the values of coefficient  $\Psi_e$ . It is established that only one glass from all investigated with  $\Psi_e=0.57$  has a green color ( $\lambda=514$  nm), all other glasses which have values  $\Psi_e=1.02\text{--}3.83$  are dyed in yellow ( $\lambda=569\text{--}574$  nm). Thus, in the case of dyeing of glasses by means of  $K_2Cr_2O_7$ , the index of acidity–basicity of a glass matrix is not a determinative in the formation of glass color. The established features can be used to develop lead-free glass enamels for decoration of jewelries made of gold, silver and copper.

**Keywords:** glass; enamel; acidity–basicity properties; dyeing ability; ionic dyes.

### **REFERENCES**

1. Ryzhova O., Gurzhyi O. Obtaining dyed decorative enamels for products gold, silver and copper. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2016, vol. 4, no. 5(82), pp. 45–51.
2. Guloyan Yu.A. Complete analysis of ionic staining of glasses by transition-metal compounds. *Glass and Ceramics*, 2007, vol. 64, pp. 153–158.
3. Guloyan Yu.A. On color centers in glasses. *Glass and Ceramics*, 2012, vol. 68, pp. 293–296.
4. Kotsik I., Nebrezhskiy I., Fanderlik I. *Okrashivanie stekla* [Dyeing of glasses]. Stroiiidat Publishers, Moscow, 1983. 210 p.
5. Goleus V.I. Svoistva borosilikatnykh steklofritt kak osnovy dl'ya polucheniya stekloemal'evykh pokrytii [Properties of borosilicate glass frit as a basis for obtaining glass-enamel coatings]. *Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii*, 2017, no. 3, pp. 47–52. (in Russian).

6. Rizhova O.P., Gurzhij O.B. Rozrobka dekoratyvnykh emalei dlya vyrobiv iz zolota, sribla ta midi [Development of decorative enamels for products made of gold, silver and cooper]. *Tekhnologicheskii Audit i Rezervy Proizvodstva*, 2016, vol. 2, no. 4(28), pp. 55-59. (in Ukrainian).
7. Dzhadd D., Vishetski G., *Tsvet v nauke i tekhnike* [Color in science and technology]. Mir Publishers, Moscow, 1978. 592 p. (in Russian).
8. Appen A.A., *Khimiya stekla* [Chemistry of glass]. Khimiya, Leningrad, 1970. 352 p.
9. Atkarskaya A.B., Chartii P.V., Shemanin V.G. Equilibrium of oxide forms of copper in colored optical glasses. *Glass and Ceramics*, 2010, vol. 67, pp. 10-14.
10. Suzdal' N.V., Prokhorenko O.A., Khalilev V.D. Absorption spectra of cobalt-tinted alkali-borate glasses. *Glass and Ceramics*, 2003, vol. 60, pp. 71-74.
11. Atkarskaya A.B. Equilibrium of oxide forms of chromium in colored optical silicate glasses. *Glass and Ceramics*, 2011, vol. 68, pp. 39.